



Tabla de tiempos y temperaturas para sublimar

tienda.suministrosag.mx

PRODUCTO	TIEMPOS	TEMPERATURA
Cerámica: tazas, platos, baldosas, vasos y más	180 seg. aprox.	180 °C - 190 °C
Vidrio: tazas, tequileros, jarras, vasos y más	180 Seg. aprox.	180 °C
Aluminio: tazas, latas, botellas, laminas y más	60 Seg. aprox.	180 °C - 190 °C
Acero: tazas, latas, botellas, vasos y más	60 Seg. aprox.	180 °C - 190 °C
Cartón: rompecabezas, blister y más	20 - 30 Seg. aprox.	190 °C
Neopreno: mousepad, portavasos, coolers y más	20 - 30 seg. aprox.	200 °C
Textil: gorras, playeras, baberos y más	25 - 35 seg. aprox.	200 °C
MDF: llaveros, portarretratos, rompecabezas y más	25 - 30 seg. aprox.	200 °C
PVC: portavasos y otros	10 - 15 seg. aprox.	190 °C

Los valores pueden cambiar dependiendo de las condiciones de trabajo, temperatura ambiental, humedad e inclusive altitud.